

MINISTERIO DE DEFENSA	DEF - G - 311
ESPECIFICACION TECNICA CONJUNTA	RES. N° 44-03-II-41
<u>Denominación:</u> GUANTES DE ALGODON	
Anexos:	CMA: 8440

A - ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION:

Contiene las exigencias que debe satisfacer el guante para su adquisición y recepción.

B - NORMAS A CONSULTAR:

IRAM:

15 - Recepción por atributos. Plan de muestra, única con rechazo.

18 - Muestreo al azar.

AAQTC:

B - 135 - 1 Solideces de los colores de los materiales textiles (Definiciones y principios generales).

B - 135 - 3 Solideces de los colores de los materiales textiles (Escala gris para valorar cambios de color).

B - 135 - 4 Solideces de los colores de los materiales textiles (Escala gris para valorar desparramado).

B - 135 - 20 Solideces de los colores de los materiales textiles (Solidez de los colores al lavado "B" 60°C).

B - 135 - 30 Solideces de los colores de los materiales textiles (Solidez a la luz del día).

C - DEFINICIONES:

No hay.

D - PARTES COMPONENTES:

Tela

Hilo

Botón

DEF - H - 12

[Handwritten signatures and marks]

E - CONDICIONES GENERALES:

Fallas y defectos que los per
judiquen

No tendrá.

F - REQUISITOS ESPECIALES:

1. Tejidos de punto:

a) Materia prima

Algodón bien desmotado.

b) Tipo de tejido

Interlock.

c) Color

Según necesidades.

d) Peso (gr/m²)

260 Mínimo - 285 Máximo.

e) Número de mallas por cm:

-Largo o cadenas

12 Mínimo.

-Ancho o puntos

12 Mínimo.

f) Resistencia Mullen (Kgr/cm²)

11 Mínimo.

g) Solidez del color:

Al lavado

4 Mínimo.

A la luz diurna

6 Mínimo.

2. Botón:

a) Materia prima

Plástico.

b) Medidas diámetro (mm)

13/15.

c) Color

Al tono de la tela.

d) Cantidad

1 (uno)

e) Formato

Llevará en el centro una ranura y dos orificios.

3. Ojal:

Horizontal hecho a máqui
na, reforzado.

4. Costuras:

Dedo pulgar doble. Cuchi
llas y demás costuras,
tipo guante.

5. Cuchillas:

3

6. Refuerzos:

Boca y abertura reforza
da, ancho en el ojal y
botón 25 mm. mínimo - 35
mm. máximo.

Ancho del borde de la -
abertura 14 mm. mínimo -
16 máximo.

La boca del guante, debe
mantener su forma origi
nal.

[Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page]

7. Medidas (cm):

Talles	Largo total desde el final del puño a la punta del dedo mayor.	Ancho de la palma a la altura del pulgar.
8	24,0	8,5
9	25,0	9,0
10	25,5	9,5
11	26,0	10,0

Tolerancia en más y en menos 5%.

G - INSPECCION Y RECEPCION:

- | | |
|--------------------------|---|
| a) Recepción | Por atributos. |
| Plan de muestras | Unica con rechazo. |
| Inspección | Normal. |
| Nivel de calidad | 1,2 a 2,2. |
| Extracción de la muestra | Al azar. |
| b) Muestras para ensayo | Por variable. |
| Muestra unidad | Un par de guantes. |
| Extracción de la muestra | Al azar de la muestra de recepción por atributos. |

Tamaño de la muestra para inspección:

Cantidad de muestras para ensayos:

- | | |
|---------------|---|
| a) Hasta 20 | 2 |
| b) De 21 a 40 | 3 |
| c) De 41 a 75 | 4 |
| d) Más de 75 | 6 |

La remesa será rechazada si una o más unidades no satisfacen las variables especificadas.

H - METODOS DE ENSAYO:

1. Ejército

A - 10 Método para la determinación de hilados cardados y peinados en tejidos.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- A - 11 Método para la determinación de armaduras en tejidos.
- A - 13 Método para la determinación de la resistencia al reventado en tejidos de punto.
- A - 21 Método para la determinación del número de mallas por cm. en tejidos de punto.
- A - 25 Método para la identificación de las fibras de algodón.
- A - 30 Método de determinación del peso por metro cuadrado en tejidos de punto.
- A - 53 Método de determinación de medidas en prendas confeccionadas.

2. Marina

- M - 10 Método para la determinación de hilados cardados y peinados en tejidos.
- M - 11 Método para la determinación de armaduras en tejidos.
- M - 13 Método para la determinación de la resistencia al reventado en tejidos de punto.
- M - 21 Método para la determinación del número de mallas por cm. en tejidos de punto.
- M - 25 Método para la identificación de las fibras de algodón.
- M - 30 Método de determinación del peso por metro cuadrado en tejidos de punto.
- M - 53 Método de determinación de medidas en prendas confeccionadas.

I - INDICACIONES COMPLEMENTARIAS:

a) Tolerancias:


Están dadas por los mínimos y máximos establecidos en esta especificación.

b) Destino:


A criterio de cada Fuerza.

c) Muestra para Licitación:

Un par de guantes. Un trozo de tela de 0,50 cm. de largo por su ancho.



GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO I




.....
Ejército
ROBERTO RAUL HOMEN
Capitán

.....
Marina

.....
F. Aérea

COMISION DE TRABAJO N° 3



.....
FRANCISCO GADEA
Teniente Coronel de Int.
Vocal



.....
ARMANDO A. SAMPOLESI
Cap. de Fragata Cont.
Vocal



.....
ALBERTO A. ESPINOSA
Vicecomodoro (R)
Vocal



.....
JOSE VALENZUELA
My. de Int.
Secretario



.....
ARGENTINO A. MAGGIORE
Cap. de Fragata Cont.
Presidente